

技術規格

Total thickness 總厚度	安規標準 EN-ISO 24346	2.0 mm 2米
Roll width 卷寬	安規標準 EN-ISO 24341	1.83 m 1.83 米
Roll length 卷長	安規標準 EN-ISO 24341	≤30 m 30 米
Weight 重量	安規標準 EN-ISO 23997	2.1 kg/m ²
Indentation-residual 壓痕殘留	安規標準 EN-ISO 24341-1	< 0.20 mm
Light fastness 耐光性	安規標準 EN-ISO 105-B02	Method 3: blue scale minimum 6. 方法 3：藍色標度最小值 6。
Gloss level 光澤度	安規標準 ISO 2813	< 5
Flexibility 延展性	安規標準 EN-ISO 24344	φ50 mm
Resistance to chemicals 耐化學品性	安規標準 EN-ISO 26987	Resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis. 耐稀釋的酸、油、脂肪和常規溶劑。 。不耐長期暴露於鹼。
Heat resistance 耐熱性		70°C
Body voltage 體電壓	安規標準 EN 1815	< 2 kV
Life Cycle Assessment 生命週期評估		LCA is the foundation for securing the lowest environmental impact. LCA 是最低限度的環境影響之保障。